



SCHEDA TECNICA

OPUS COMPOSITUM BIO-INTONACO

*Intonaco premiscelato a base di calce idraulica
naturale NHL 5*



OPUS COMPOSITUM BIO-INTONACO

Intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5



OPUS COMPOSITUM BIO-INTONACO è un intonaco in polvere premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL 5, ecologico e traspirante, conforme alla norma EN 459-1. Interno/esterno ad applicazione manuale o meccanizzata. Facile, veloce ed economico da utilizzare. Presenta ottima adesione ai supporti, elevata permeabilità al vapore, indurimento con ridotte tensioni. Come campi di impiego, può essere utilizzato per pareti e soffitti, all'interno ed all'esterno, di edifici ad uso civile ed industriale.



Caratteristiche

Dati tecnici	Valore tipico	
Aspetto	Polvere nocciola	
Composizione	Calce idraulica naturale NHL 5, inerti selezionati, additivi	
Granulometria	≤ 1,5 mm	
Temperatura d'applicazione	+ 5°C / +35°C	
Acqua d'impasto	≈ 18 %	
Consistenza malta fresca	≈ 175 mm	EN 1015-3
Massa volumica apparente malta fresca	≈ 1,8 Kg/l	EN 1015-6
Massa volumica apparente malta essiccata	≈ 1,6 Kg/l	EN 1015-10
Tempo di vita dell'impasto (pot life)	≈ 2 h	
Applicazione intonaco	mano - macchina	
Spessore intonaco	1 - 2 cm per mano	
Tempo di attesa per seconda mano	≈ 24 h	
Tempo di attesa per la rabottatura	≈ 6 h	
Resistenza a compressione	≥ 3 N/mm ² - Categoria CSII	EN 1015-11
Resistenza a flessione	≥ 1,5 N/mm ²	EN 1015-11
Adesione - FP	≈ 0,7 N/mm ² - B	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua per capillarità	Categoria W0	EN 998-1

Dati tecnici	Valore tipico	
Permeabilità al vapore μ	15/35 (valore tabulato)	EN 1745
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$)	0,76 (valore tabulato)	EN 1745
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501
Contributo al fumo	Nessuno	
Classificazione di pericolosità	Nessuna	CE 99/45

Consumo

15,0 - 16,0 kg/mq per 10 mm di spessore.

Confezioni

Sacchi cartenati da 25 kg su pallet da 1500 kg.

Preparazione

- Inumidire e controllare che i supporti siano puliti, resistenti, ruvidi ed omogenei.
- Posizionare paraspigoli e fasce.
- Regolare il flussimetro della macchina intonacatrice a circa 18 litri per ogni 100 kg di polvere oppure impastare un sacco di OPUS COMPOSITUM BIO-INTONACO con circa 4 - 5 litri d'acqua, fino ad ottenere una malta consistente e plastica.

Applicazione

- Applicare con spessori di 1 - 2 cm in unica mano posizionandosi a circa 20 cm di distanza (applicazione a macchina) quindi, dopo qualche minuto di attesa, livellare con staggia in metallo.
- Per spessori superiori a 2 cm applicare una seconda mano a distanza di 24 h.
- Dopo circa 3 - 6 h, ad indurimento avvenuto, rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

Avvertenze

Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o verniciati oppure su gesso, blocchi isolanti e cemento cellulare. Nel periodo estivo inumidire sempre il giorno prima dell'applicazione e successivamente, per alcuni giorni, per evitare una rapida essiccazione. Evitare l'applicazione in esterno in giornate molto ventilate, su supporti gelati o in fase di disgelo, con rischio gelo nelle 24 ore successive e comunque con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.

Periodo di conservazione: 12 mesi

Data di confezionamento: vedi timbratura sacco.

Avvertenze generali

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.olympus-italia.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com

Prodotto per uso professionale