



## FICHA TÉCNICA

---

### **OLY GROUT STUCCOSIL**

---

*Adhesivo y enlucido específico*

## OLY GROUT STUCCOSIL

Adhesivo y enlucido específico.



**OLY GROUT STUCCOSIL** es un adhesivo y enlucido específico utilizado para la colocación de paneles OLY SIL FIRE en la realización de falsos techos. Dispone de marcado CE conforme a la norma EN 998-1.



### Características técnicas

Propiedades	Valor típico	Norma técnica
Reacción al fuego	A1	EN 998-1
Absorción de agua	W <sub>c</sub> 0	
Unidades por palé	54 Unit/Pal. (IT)	
Cantidad por unidad	25 Kg/saco	
Granulometría	0 – 1 mm	
Consumo	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Necesidad de agua	approx. 8,5 l/cf.	
Espesor	max. 3 mm	
Densidad en seco a 105 °C	1428 kg/m <sup>3</sup>	
Permeabilidad al vapor μ	15/35	
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,61 W/mK para P=50%	
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,66 W/mK para P=90%	
Resistencia a compresión (28 días)	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a flexión	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>	
Absorción de agua	1 kg/m <sup>2</sup> h	
GM	GP	
GM	CS IV	
GM	W <sub>c</sub> 0	
Advertencia sobre el embalaje	en sacos de papel antihumedad	

### *Ventajas y características*

---

- Excelente trabajabilidad
- Buena adherencia
- Alta permeabilidad al vapor
- Buena manejabilidad y fácil de alisar

### *Materiales*

---

- Cal aérea
- Cemento blanco
- Aglutinante en dispersión
- Arena marmórea fina seleccionada
- Aditivos para mejorar la trabajabilidad

### *Condiciones de aplicación*

---

Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura del ambiente y del soporte debe mantenerse entre +5 °C y +30 °C. Con altas temperaturas, almacenar el material en lugar fresco y utilizar agua fría para el amasado. Con bajas temperaturas, mantener el material en un lugar cálido y proteger del hielo. El agua de mezcla debe estar a mínimo +25 °C. Hasta su secado completo, proteger el material del hielo, del secado demasiado rápido (exposición directa al sol, viento) y de humedad posterior (lluvia).

### *Advertencias de aplicación*

---

No aplicar en condiciones de exposición directa al sol, viento fuerte y humedad elevada. El material que quede en los envases abiertos no debe volver a utilizarse ni mezclarse con material fresco. El mortero fresco debe utilizarse en un plazo de 2 horas.

### *Embalaje*

---

Saco de 25Kg – Palé 1350 kg.

### *Condiciones de almacenamiento*

---

Almacenar en un lugar cubierto y seco, preferiblemente sobre palés de madera. Utilizar las precauciones adecuadas durante las fases de movilización, transporte y almacenamiento para evitar daños. Duración de almacenamiento: mínimo 12 meses

### *Condiciones de seguridad*

---

Los datos relativos a la seguridad se encuentran en la Ficha de Seguridad. Antes de utilizar el producto, consultar cuidadosamente dicha ficha.

### Advertencias generales

Esta ficha de datos sustituye y anula las versiones anteriores. La información contenida en esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y experiencias actuales. Los datos han sido elaborados con el máximo cuidado y responsabilidad, sin embargo, no se garantiza su exactitud y completitud ni se asume ninguna responsabilidad respecto a decisiones adicionales del usuario. Los datos no implican ningún compromiso jurídico ni obligaciones secundarias de ningún tipo. Los datos no eximen al cliente de verificar por su cuenta la idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros productos están sujetos a continuos controles de calidad tanto en las materias primas como en el producto terminado para garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y consultores están a su disposición para proporcionar información, aclaraciones y consultas sobre el uso y procesamiento de nuestros productos, así como para realizar visitas en obra. Las fichas técnicas actualizadas están disponibles en internet, en el sitio web [www.olympus-italia.com](http://www.olympus-italia.com) o se pueden solicitar en nuestras oficinas.

Las obligaciones de marcaje no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto, sino al uso para el cual se emplea un material específico: antes de realizar el pedido, será responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al director de obra para que este pueda determinar la idoneidad de los materiales (en términos de certificaciones y desempeño) en relación con el uso al que están destinados.

El producto es un artículo conforme a las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y, por lo tanto, no requiere una Hoja de Datos de Seguridad.

Para verificar la última versión de esta ficha técnica, información, asistencia técnica y otros sistemas para el refuerzo estructural, póngase en contacto con el departamento técnico de Olympus:

*email: [ufficiotecnico@olympus-italia.com](mailto:ufficiotecnico@olympus-italia.com) – tel: 800.910272 – web: [www.olympus-italia.com](http://www.olympus-italia.com)*

**Producto para uso profesional**